

| Grammatura Substance | ISO 536 | g/m ² | 90 | 100 | 115 | 130 | 150 | 170 | 200 | 250 |
|---------------------------------|----------------|--------------------|------|------|------|------|------|------|------|--------|
| Spessore Caliper | ISO 534 | μm | 68 | 75 | 84 | 95 | 112 | 131 | 154 | 185 |
| Volume specifico Bulk | ISO 534 | cm ³ /g | 0.76 | 0.75 | 0.73 | 0.73 | 0.75 | 0.77 | 0.77 | 0.74 |
| Lucido Gardner Gloss Gardner | ISO 8254-1 | % | 68 | 70 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 76 |
| Bianco ISO Brightness ISO | ISO 2470 (D65) | % | 94.5 | 94.5 | 94.5 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Opacità Opacity ISO | ISO 2471 | % | 91 | 93 | 95 | 96 | 96 | 97 | 98 | 98 min |

Finitura *Finishing*

Gloss

Tipo di stampa *Printing methods*

Offset in foglio *Sheet-fed offset*

Applicazioni *End uses*

Bilanci, Brochure, Calendari, Copertine di riviste, Libri d'arte, Libri illustrati, Locandine, Quartini pubblicitari
Business forms, Brochures, Calendars, Magazine covers, Art books, Illustrated books, Posters, Folders

I valori relativi ai singoli prodotti sono forniti a titolo esemplificativo e possono essere soggetti a modifiche senza preavviso. Ogni valore è soggetto a determinate tolleranze.
Values referred to each quality are to be considered as reference data and could change without notice. Each value is subject to trade tolerances.